

☆新Tダイの効果(前年3～7月の実績累計データと比較) ※JCM社(精誠模具)製

		稼働率	原料使用量 累計	製品出来高 累計	収率 累計	ロス量 累計	厚み調整ロス率 (製膜作業) 累計	偏肉ロス率 (スリッターでの判定) 累計
前年度	2017年3月	100%						
	2017年4月	87%						
	2017年5月	89%	485,353 kg	313,547 kg	65%	171,806 kg	23.1%	8.8%
	2017年6月	30%						
	2017年7月	92%						
今年度	2018年3月	82%						
	2018年4月	79%						
	2018年5月	100%	514,368 kg	356,110 kg	69%	158,258 kg	12.5%	3.9%
	2018年6月	81%						
	2018年7月	100%						